FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

INFORMATION TECHNIQUE

BLANKE DIBA-COLL

Adhésif spécial résistant à l'eau pour l'étanchéité des connexions et raccordements

Donnée techniques :

Couleur:	grise
Densité à 23°, 50% Humidité relative:	environs. 1,4 g/cm³
Résistance á la température:	environs -45° jusqu´à +95°
(A court terme même plus jusqu´à 180°)	
Hors poussière en:	environs: 20 Min.
Résistance au cisaillement/ Résistance à la traction/ Résistance à la traction d´éléments adhérents:	environs 3,5 N/mm²
Résistance à la traction:	environs 250 %
Durée de durcissement:	3 mm par 24 h
Elasticité permanente:	environs 20 %
(Elasticité permanente pratique 10%)	
Température d'application:	de + 5 °C à +40
Résistant au gel :	pas sensible au gel
Contenu:	310 ml cartouche
Stockage:	au moins 12 Mois Emmagasinage / froid Conservation: (Durée de conservation limitée au cas où la cartouche est ouverte)
Consommation:	Mise en place sous forme de cordon environs: 10 – 12m Buse dentelée environs: 8 m

Caractéristiques :

- Résistant à l'eau
- Colle monocomposant
- Peut être peint
- sans solvants
- Inodore
- Egalisateur de tension
- Résistant aux UV et aux intempéries

Description du produit :

BLANKE DIBA-COLL est une colle monocomposante à base de silane modifié fabriqué à partir de polymères pour application à l´intérieure comme à l´extérieure. Ce produit convient pour l´adhésion ou l'étanchement des lieux de jonction ou de raccordement des nattes d'étanchéité BLANKE DIBA comme pour l´adhésion à d´autres matériaux.

Supports :

Pour l'application de l´adhésif, la surface peut être légèrement humide, mais doit être libre de composants anti-adhésifs. Le support doit être aussi suffisamment solide et porteur. L´adhésif adhère aux matériaux tels que bois, pierre, béton, métal, verre et nombreuses matières synthétiques.

Traitement :

Appliquer la BLANKE DIBA-COLL sur la surface à encoller et la répartir uniformément à l´aide d´une fine spatule crantée. Enfoncer complètement l´élément à coller immédiatement dans le lit de colle frais. Lors de l'utilisation avec la natte d´étanchéité Diba, utiliser le côté lisse de la truelle crantée ou un rouleau de pression pour maroufler. Lors de son utilisation comme moyen de jointoiement, il faut immédiatement le lisser le joint.

Note: La mise en oeuvre de ce produit est réalisée hors de notre contrôle. Aussi, la garantie de ce produit se limite à la qualité du produit suivant nos conditions de vente et de livraison, mais non à l'ensemble de la réalisation.Toutes informations préalables à cette fiche technique ne sont plus valides. Nous nous réservons la possibilité de tous changements ou progrès techniques correspondant á ce produit. Toutes informations complémentaires fournies par nos employés doivent être confirmés par écrit.

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany

T +49 (0)2374 507-0
F +49 (0)2374 507-4230

E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.de

Verfasser: AWT 07.09.2009